

5L

EASIHOLD

FIX LOOSE STONES

@EASIHOLD
#EASIHOLD
Show us how you
hold 'em!

Használati útmutató a garantált sikerhez

A „Keveréses” Módszer

Ez az Easihold-unk következő generációja.

A legjobb eredmény elérése érdekében kérjük, száraz körülmények között (fagypont feletti hőmérsékleten) használja, és győződjön meg arról, hogy a kövek teljesen szárazak. Az alábbi utasítások segítenek ennek elérésében!




1. Keverje össze az Easihold-ot a kiválasztott kövekkel egy keverővödörbe. Minden 5L-es kiszerelés 6x25kg kő bekeverésére alkalmas vagy körülbelül 1L alkalmazása esetén 25kg kő keverhető be.



2. Addig keverje az Easihold-ot a kövekkel, még mindenhol egyenletes bevonat nem keletkezik. Keverőgéppel, illetve simítóval is összekeverhető, míg egyenletes bevonat nem keletkezik.



3. Öntse ki az összekevert anyagot egy vízáteresztő alapra. Fontos az áteresztő alap, hogy áttudjon folyni az esővíz. Az Easihold-al kezelt felület vastagsága 20mm legyen.



4. A felületet tömörítse egy simítóval vagy egy deszka segítségével is lehetséges. A sík felület sokkal ellenállóbb lesz, ha nincsenek kiálló kövek, ha gyalogos forgalomnak van kitéve.



5. Bármilyen csapadék – eső, harmat, fagy stb – felhigítja és csökkenti az Easihold hatékonyságát, még meg nem szárad. Az Easiholdnak 72 órára van szükség a teljes megkeményedésig száraz körülmények között.

Ez a 2023-as telepítési útmutató.

Az „Öntéses” módszer



6–8NM Lefedettség

Az Easihold akár egy öntözőkannából is önthető. Figyeljen arra, hogy a kanna egyenletesen adagolja a folyadékot, így biztosítva az egyenletes elosztást a kövek között. Ez a módszer meglehetősen egyszerű és hatékony.



12–14NM Lefedettség

Az Easihold egy levegő nélküli permetezővel is felhordható a felületre. Kiválóan alkalmas nagyobb felületek lefedésére, de ez a módszer nem biztosít olyan masszív felületet, mint a másik kettő módszer. Ezt az alkalmazási módot csak dekoratív felhasználásra javasoljuk.

Az Easihold felhordására a legjobb eredmény érdekében a „Keveréses” vagy az „Öntéses” módszert javasoljuk.

5L

EASIHOLD

FIX LOOSE STONES

Időjárási viszonyok		FIGYELEM
Hőmérséklet:	Minimum 5°C – Nincs Maximum	Az EASIHOLD nem szárad meg alacsony hőmérsékleten, és végül felhígul a fagytól stb., ami miatt nem szárad ki és nem köti meg megfelelően a köveket.
Páratartalom & Harmatpont:	Kerülje el a felhígulás veszélyét, például eső,harmat,pára.	A magas páratartalom (90%+), eső, harmat és fagy mind felhígítja az EASIHOLD-ot a száradási fázisban, és a kövek nem tapadnak meg. 48-72 óra meleg, száraz körülményt igényel.
Alapréteg		
Kisebb gyalogos forgalom:	Áteresztő, tömörített kőalapnak kell Lennie a megfelelő eredmény érdekében.	Az EASIHOLD vízbázisú a környezet védelme érdekében. Ezért, ha az EASIHOLD-al kezelt kövek több mint 24 órára vízbe merülnek, a kötés megbomlik.
Dekoratív használatra:	Bármilyen áteresztő felület	
Kövek formája & Mérete		
Lekerekített kövek:	4–6mm	Az útmutató előírásait nem követve kevesebb érintkezési pontot és kisebb szilárdságot kaphatunk. A finom kövek nem tapadnak össze sikeresen.
Szögletes kövek:	4–20mm	
Mélység		
Minden felhasználásra	20mm	Az EASIHOLD csak 20mm-es mélységig használható, ezzel megelőzve a mélyebb rétegek megkötését.
Lefedettség		
Bekeverve:	1L használata során körülbelül 35–50kg kő keverhető.	Az EASIHOLD-nál fontos, hogy ne használjon túl sokat (túltelített) vagy túl keveset (bevonat nélküli kövek). Próbálja meg a lehető legszorosabban követni ezeket az irányelveket.
Telepítés		
Bekeverve:	A kövek felhordásakor egy fa deszka segítségével vagy simítóval is tömörítheti a felületet, mint egy padlóesztrichet.	Ez a legerősebb alkalmazási mód, amit gyalogos forgalom céljára ajánlunk.
Kisebb gyalogos forgalom:	Fontos, hogy a felület tömör és sima legyen.	A kiálló kövek elmozdulhatnak és gyenge pontokat okozhatnak.
Dekoratív használatra:	Lehetőség van a sima, tömörített felület elhagyására, ha nincs gyalogos forgalom	