

Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez (QuickSeam™ FormFlash™)

1. Meghatározás

A Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez (Firestone QuickSeam™ FormFlash) egy 152 mm (6"), 229 mm (9"), 305 mm (12") vagy 450 mm (18") széles vulkanizálatlan EPDM szalag, melyre egy öntapadó (QuickSeam) toldószalagot lamináltak a gyártás során. Belső és külső sarkok, csövek, átvezetések és más alkalmazások szigetelésének kivitelezésére használható, a Firestone alkalmazástechnikai útmutatása alapján.



2. Előkészítés

A RubberCover™ EPDM szigetelőlemezt és/vagy a szegélyezendő felületeket a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime™ Plus) anyaggal kell előkészíteni, a dörzslap (QuickScrubber™) segítségével. Más termékek használata nem megengedett. Amennyiben a külső hőmérséklet hosszabb ideig 15 °C alatt marad, úgy a felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten.

3. Kivitelezés

Felhős napokon amikor a környező hőmérséklet 15 °C alatti, javasolt hőlégfűvőt használni a Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez (QuickSeam FormFlash) melegítésére és hogy ezáltal jobban alakítható legyen. A Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez beépítésénél kövesse a Firestone alkalmazástechnika utasításait és a részleteket.

Megjegyzés: A Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez egy vulkanizálatlan termék, amely a beépítés után vulkanizálódik. Helyes használata, a precíz beépítési technika és az általános tetőszigetelési gyakorlatnak megfelelő beépítés eredményezik a termék végső tulajdonságait és megfelelő működését.

4. Anyagszükséglet

A csatlakozó felületek hosszának megfelelően.

5. Tulajdonságok

Műszaki	EPDM szegélylemez	QuickSeam szalag
• alapanyag	EPDM	gumipolimer
• szín	fekete	fekete
• oldószer	nincs	nincs
• szilárdanyag-tartalom	100%	100%
• szerkezet	vulkanizálatlan	vulkanizált
• vastagság	1.6 mm	0.6 mm
• szélesség	152mm – 229mm – 305mm 450mm	156mm – 235mm – 311mm – 456mm

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	15.25 m (50') tekercsben, 2 tekercs/karton (6" és 9") – 1 tekercs/karton (12" és 18")
Cikkszámok	<ul style="list-style-type: none">▪ W56RAC0650 (6")▪ W56RAC1650 (9")▪ W56RAC1653 (12")▪ W56RAC162A (18")

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa szárazon, távol közvetlen napfénytől.

Szavatosság: A fenti tárolási feltételek mellett 12 hónap. Figyelje a tekercsen lévő gyártási időt. A szavatossági idő csökkenhet, ha a tárolás során a hőmérséklet az előírtnál magasabb. A szavatossági idő csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatossági idő nagyban függ a termék tárolásától és kezelésétől.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék biztonsági adatlapját.